

Технічний паспорт

Холодна ущільнювальна маса Aquasit, змішувальний пакет

Артикули: 2363036



Двокомпонентна герметизуюча суміш Aquasit в алюмінієвому пакеті для заповнення кабельних коробок розгалуження на відкритому повітрі з надзвичайно високою й довготривалою вологістю. Також можна використовувати в разі механічного удару.

Час роботи 20 хвилин після відкриття та змішування. Можна зберігати в закритому вигляді при температурі від 0 до 40 °C протягом 24 місяців після дати виробництва. Досвід використання, тестування та перевірки стосуються лише застосування з розподільними коробками OBO.

Ступінь захисту з відповідною кабельною коробкою: IP68

Номинальна напруга: 400 В

Електрична міцність: >25 кВ/мм відповідно до VDE 0291, частина 2

Робоча температура: від -40 до +80 °C

Температура обробки: від 5 до +40 °C

Без галогенів, без силікону, без ізоціантів

Екологічно чистий і без маркувань



Основні дані

Артикули	2363036
Тип	KVMM 1600
Позначення 1	Герметизуюча суміш
Позначення 2	Aquasit
Виробник	OBO
Розмір	1600 ml
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	150 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

Довжина	330 mm
Ширина	210 mm
Висота	52 mm

Технічний паспорт

Холодна ущільнювальна маса Aquasit, змішувальний пакет

Артикули: 2363036



Технічні характеристики

Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Зміст	1600 g
Зміст	1600 ml
Термін зберігання в місяцях	24
Матеріал кабельної пластмаси	Двокомпонентна поліуретанова смола