

Технічний паспорт

Холодна ущільнювальна маса Aquasit, картридж



Артикули: 2363044



Двокомпонентний заливна маса Aquasit в картриджі для заповнення кабельних коробок розгалуження на відкритому повітрі з надзвичайно високою й довготривалою вологістю. Також можна використовувати в разі механічного удару.

Для використання з наявними у продажу картриджними пістолетами. Термін придатності протягом 24 годин після відкриття та змішування. Можна зберігати в закритому вигляді при температурі від 0 до 40 °C протягом 24 місяців після дати виробництва. Досвід використання, тестування та перевірки стосуються лише застосування з розподільними коробками OBO.

Ступінь захисту з відповідною монтажною коробкою: IP68

Номинальна напруга: 400 В

Пробивна стійкість: >25 кВ/мм відповідно до VDE 0291 част. 2

Робоча температура: від -40 до +80 °C

Температура застосування: від 5 до +40 °C

Без галогенів, без сполук силосана, без ізонітрilів

Екологічний, не потребує спеціального маркування



Основні дані

Артикули	2363044
Тип	KVM 250
Позначення 1	Герметизуюча суміш
Позначення 2	Aquasit
Виробник	OBO
Розмір	250 ml
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	37,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри



Технічний паспорт

Холодна ущільнювальна маса Aquasit, картридж

Артикули: 2363044



Технічні характеристики

Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Зміст	250 g
Зміст	250 ml
Термін зберігання в місяцях	24
Матеріал кабельної пластмаси	Двокомпонентна поліуретанова смола